

Bodyfiller Universal








Szpachlówki

18/02/2020

L3.02.03

OPIS

Uniwersalna, dwukomponentowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do wypełniania nierówności powierzchni i wgłębień na karoserii pojazdu. Odpowiednia do podłoży wykonanych ze stali, stali ocynkowanej i aluminium. Łatwa w aplikacji i szlifowaniu.

Proporcja mieszania		100 Bodyfiller Universal 2 BPO Paste
Czas aplikacji		3 – 4 minuty w 20°C
Czas schnięcia		15 – 20 minut w 20°C
Szlifowanie		Końcowy etap szlifowania szpachlówki P120-P220
Szlifowanie		Końcowy etap szlifowania końcówek P320-P400
Pokrywalny przez		Wszystkie podkłady i podkłady wypełniające Lesonal z wyjątkiem produktów wodorozcieńczalnych
Ochrona		Stosować właściwe środki ochrony dróg oddechowych. AkzoNobel Vehicle Refinishes zaleca stosowanie masek zasilanych czystym sprężonym powietrzem.

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w tej Dokumentacji Technicznej

Bodyfiller Universal

Szpachlówki

18/02/2020

L3.02.03

OPIS

Uniwersalna, dwukomponentowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do wypełniania nierówności powierzchni i wgłębień na karoserii pojazdu. Odpowiednia do podłoży wykonanych ze stali, stali ocynkowanej i aluminium. Łatwa w aplikacji i szlifowaniu.

PRODUKT I DODATKI

Produkt	Bodyfiller Universal
---------	----------------------

Utwardzacz	BPO Paste
------------	-----------

Podstawowe surowce	Bodyfiller Universal BPO Paste	Żywicze poliestrowe Nadtlenek organiczny
--------------------	-----------------------------------	---

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoża	Stal Stal ocynkowana Aluminium Laminaty poliestrowe
---------	--


Uwaga:

W celu zachowania maksymalnej odporności korozyjnej przed aplikacją Bodyfiller Universal należy nałożyć jedną warstwę Lesonal 2K Epoxy Primer.

Nie nakładać na 1K Etch Primer lub podobne produkty.

Przygotowanie powierzchni	Dokładnie odtłuścić powierzchnię przy pomocy Lesonal Degreaser. Przeszlifować papierem P80 na sucho. Ponownie odtłuścić powierzchnię przy pomocy Lesonal Degreaser.
---------------------------	---

Proporcja mieszania	100 Bodyfiller Universal 2 BPO Paste
---------------------	---



Bodyfiller Universal

Szpachlówki

18/02/2020

L3.02.03

Trwałość po
zmieszaniu

3 – 4 minuty w 20°C

Czyszczenie sprzętu

Użyć Multi Thinnera lub rozcieńczalnika nitrocelulozowego

Czas schnięcia



Gotowy do szlifowania

20°C
20 minut

40°C
10 minut

Unikać przekraczania temperatury suszenia 70°C

Zalecane gradacje
papieru ściernego

Szlifowanie na sucho

Wstępne szlifowanie
P180

Końcowe szlifowanie
P280

Pokrywalny przez

1K Primer Filler RTS
1K Etch Primer RTS
2K High Build Filler
2K Epoxy Primer
2K Graphite Filler
2K Filler 540
UV Filler
UV Filler RTS

Przechowywanie

Należy unikać skrajnych różnic temperatur i dużej wilgotności

Okres
przechowywania

1 rok w 20°C

LZO

2004/42/II(b)(250)120
Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.b) w postaci gotowej do użycia to maks.
250 g/l LZO.
Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 120 g/l.

Bodyfiller Universal

Szpachlówki

18/02/2020

L3.02.03

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa

TYLKO DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.lesonal.com www.lesonal.pl