

Flexible Additive

Dodatki

11/02/2019

L1.08.02



OPIS

Flexible Additive to dodatek zwiększający elastyczność produktów, co pozwala aplikować je na elastyczne i bardzo elastyczne tworzywa sztuczne (np. miękki poliuretan).

Przeznaczony do użycia w:

- 2K Filler 540
- 2K High Build Filler
- 2K Graphite Filler
- 2K MS Clear Fast
- 2K HS Extra Clear

2K FILLER 540

	Proporcja mieszania	Elastyczne tworzywa sztuczne	4	2K Filler 540
			1	Flexible Additive
		Miękkie tworzywa sztuczne	2	2K Filler 540
			1	Flexible Additive
	Proporcja mieszania	Wersja ze szlifowaniem	5	2K Filler 540 mieszanina
			1	Universal Hardener
			1	Multi Thinner
				Miarka G
		Wersja mokro na mokro	5	2K Filler 540 mieszanina
			1	Universal Hardener
			2	Multi Thinner
				Miarka G
		Wersja mokro na mokro zgodna z LZO	6	2K Filler 540 mieszanina
			1	HS Hardener 420
			3	Thinner 540 Non Sanding / Thinner HT
				Miarka R

Flexible Additive


Dodatki

11/02/2019

L1.08.02

2K HIGH BUILD FILLER

Proporcja mieszania Elastyczne tworzywa sztuczne




4 2K High Build Filler
1 Flexible Additive

Miękkie tworzywa sztuczne

2 2K High Build Filler
1 Flexible Additive


Proporcja mieszania



5 2K High Build Filler mieszanina
1 Universal Hardener
1 Multi Thinner
Miarka G

2K GRAPHITE FILLER

Proporcja mieszania Elastyczne tworzywa sztuczne




4 2K Graphite Filler
1 Flexible Additive

Miękkie tworzywa sztuczne

2 2K Graphite Filler
1 Flexible Additive

Proporcja mieszania Wersja ze szlifowaniem



4 2K Graphite Filler mieszanina
1 Universal Hardener
0.8 Multi Thinner
Miarka V

Wersja mokro na mokro

3 2K Graphite Filler mieszanina
1 Universal Hardener
0.6 Multi Thinner
Miarka W

Flexible Additive

Dodatki

11/02/2019


L1.08.02

2K MS CLEAR FAST

Proporcja mieszania Elastyczne tworzywa sztuczne

4 2K MS Clear Fast

1 Flexible Additive



Miękkie tworzywa sztuczne

2 2K MS Clear Fast

1 Flexible Additive


Proporcja mieszania

2 2K MS Clear Fast mieszanina

1 Universal Hardener

10% Multi Thinner

Miarka D




2K HS EXTRA CLEAR

Proporcja mieszania Elastyczne tworzywa sztuczne

4 2K HS Extra Clear

1 Flexible Additive



Miękkie tworzywa sztuczne

2 2K HS Extra Clear

1 Flexible Additive


Proporcja mieszania

2 2K HS Extra Clear mieszanina

1 Universal Hardener

10% Multi Thinner

Miarka D



Flexible Additive

Dodatki

11/02/2019

L1.08.02

APLIKACJA

Aplikacja



Po wymieszaniu produktów z Flexible Additive postępować zgodnie z zaleceniami w TDS produktu podstawowego

Czas schnięcia



Po dodaniu Flexible Additive czasy schnięcia wymienionych uprzednio produktów będą inne niż podane w ich TDS

Przechowywanie

Należy unikać skrajnych różnic temperatur i dużej wilgotności

Okres przechowywania

2 lata w 20°C

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa

TYLKO DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.lesonal.com www.lesonal.pl