

TOPSPEED

Dodatki

01/12/2020

L1.08.04

OPIS


Specjalny dodatek, który znacząco przyspiesza schnięcie oraz całkowite utwardzenie lakierów. Odpowiedni do napraw miejscowych oraz jednoelementowych.

Przeznaczony do użycia w:

- 2K MS Clear Fast
- 2K HS Extra Clear
- Topcoat HS 420

2K MS CLEAR FAST / 2K HS EXTRA CLEAR


Proporcja mieszania Gotowy do użycia: 2K MS Clear Fast / 2K HS Extra Clear (500 ml)
1 – 3 nakrętki Topsispeed



Dodać 1-3 nakrętki do 500 ml mieszaniny gotowej do użycia (nakrętka użyta do zamknięcia puszki Topsispeed)

TOPCOAT HS 420

Proporcja mieszania 5 Topcoat HS 420
2 HS Hardener 420
1 Topsispeed



Miarka N

W proporcji mieszania Topcoat HS 420 podanej w TDS wymienić Reducer 420 na Topsispeed, zachowując podane proporcje

APLIKACJA

Aplikacja



Produkty z dodatkiem Topsispeed nakładać zgodnie z metodą podaną w TDS danego produktu.

TOPSPEED

Dodatki

01/12/2020

L1.08.04

Czas schnięcia



			20°C	60°C
2K MS Clear Fast	Pyłosuchość		15 minut	5 minut
	Możliwość manipulacji		2.5 godziny	12 minut
2K HS Extra Clear	Pyłosuchość		15 minut	5 minut
	Możliwość manipulacji		2.5 godziny	25 minut
Topcoat HS 420	Pyłosuchość		40 minut	10 minut
	Możliwość manipulacji		6 godzin	20 minut

Przechowywanie Należy unikać skrajnych różnic temperatur i dużej wilgotności

Okres przechowywania 4 lata w 20°C

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48; 02-255 Warszawa

DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.lesonal.com www.lesonal.pl